SOGEPIERRE
Bourgogne 1875

SN SOGEPIERRE SAS
RD 971 21400 NOD SUR SEINE

03.80.93.20.86 - 03.80.93.27.79
contact@sogepierre.com

Fiche technique pierre calcaire

LANVIGNE

NATURE : CALCAIRE OOLITHIQUE, JURASSIQUE, étage BATHONIEN.
ÂGE: 160 MILLIONS D'ANNÉES

ASPECT : ROCHE DE COUELEUR BLANC-CREME A JAUNE FONCE

COMMUNE : COULMIER LE SEC (CÔTE D'OR) À 15 KM AU SUD DE CHATILLON SUR SEINE

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTITE :

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE MOYENNE :	2096 kg/m3	NF EN 1936	(EUROFINS M121163/MvNt 05/11/2012)
POROSITÉ OUVERTE MOYENNE :	18 %	NF EN 1936	(EUROFINS M121163/MvNt 05/11/2012)
RÉSISTANCE MOYENNE A LA FLEXION CHARGE CENTRÉE : 8,0 Mpa		NF EN 12372	(EUROFINS M121163/Rf 05/11/2012)

CARACTÉRISTIQUES APTITUDE A L'EMPLOI :

RÉSISTANCE MOYENNE EN COMPRESSION :	71,6 Mpa	NF EN 1926	(CEBTP 06/11/1996)
VITESSE MOYENNE DE PROPAGATION DU SON :	4 377 m/s	NF EN 14359	(CEBTP 06/11/1996)
USURE METALLIQUE DU DISQUE :	30,9 mm	NF EN 14157	(EUROFINS M121168/Usure 9/11/2012)
RESISTANCE AUX ATTACHES Type I :	941 N	NF EN 13364	(EUROFINS M121168/Ral 9/11/2012)
COEFFICIENT DE CAPILLARITÉ MOYEN C1 :	61,2 g.m².s -0.5		(EUROFINS M121168/Capi 27/11/2012)
COEFFICIENT DE CAPILLARITÉ MOYEN C2 :	64,0 g.m² .s-0.5		(EUROFINS M121168/Capi 27/11/2012)

EMPLOIS : DALLAGES, REVÊTEMENTS VERTICAUX MINCES, ELEMENTS MASSIFS

12/2013-d